




## LIMSTÄNGER



En limstång är en limstav med diametern; för HM-limmerna 12mmx300mm, för PA-limmerna 12mmx250mm, för LM-limmerna 12x200mm. Limstångerna har en öpptid som spänner mellan 10 till 50 sekunder.

*Med Öpptid avses inom vilken tid föremålen skall fogas samman för att ge maximal vidhäftning efter det att limmet applicerats.*

Artikelnr	Beteckning	Öppen- tid	Beskrivning	Färg	Mjukn. punkt °C	Värme- tålighet °C	Viskositet vid 180°C
140000	HM 501/12	15 s	God vidhäftning på många material	Gulaktig	106	65	1600
140010	HM 502/12	10 s	Stel fast förbindelse	Bärnsten	101	65	3000
140020	HM 532/12	15 s	Tjockflytande, god vidhäftning på många material	Transp	85	70	11500
140030	HM 640/12	45 s	God vidhäftning på många material	Transp	80	67	4775
140040	HM 642/12	40 s	Relativt tunnflytande, god vidhäftning på många material	Bivax	91	81	3500
	LM 644/12	10 s	Lågtemp. lim	Transp	98	60	7100/120°
140050	HM 660/12	50 s	Mycket elastiskt, god vidhäftning på kritiska material	Gulaktigt	84	70	6790
	PA 782/12	20 s	Polyamid. Hög värmestålighet. God vidhäftning på många material	Transp	138	116	6500
	PA 784/12	35 s	Polyamid. Hög värmestålighet, slagseg vid låg temp.	Transp	138	105	2200
	PA 785/12	30 s	Polyamid. Brandhämmande tillsats, övrigt se 784	Gulaktigt	137		7000

ASM Sweden AB

Huvudkontor & lager: Box 9182, 200 39 MALMÖ. Bronsyxegatan 9 , 213 75 MALMÖ Tel. 040 - 22 89 80,  
Fax 040 - 22 89 60

[www.asm.eu](http://www.asm.eu)



## LIMBLOCK



Limbblock (limpatron, limpuck) är ett block på 43x43mm som limpistolen laddas med.

**BeAs modeller 310-321-351** rymmer två stycken limblock vardera. Öppentiderna på limblocken spänner mellan 5 sekunder till 6 minuter beroende på sort.

Med *Öppentid* avses inom vilken tid föremålen skall fogas samman för att ge maximal vidhäftning efter det att limmet applicerats.

Artikelnr	Beteckning	Beskrivning	Färg	För verktyg
140055	BeA SP 410/43 SP	Öppentid 60 s. Lämplig till förpackningar. Spraybar	Brungul	321/351
140070	BeA SP 420/43 SP	Öppentid 3 min. För plast, skum, trä, kartong, frigolit. Spraybar	Brungul	321/351
140080	BeA SP 431/43 SP	Som 420/43 men en öppentid på 6 min.	Ljusbrun	321/351
140090	BeA HM 501/43	Öppentid 15 s. Lämplig till papper, kartong, trä, skum	Beigegul	310/321/351
140100	BeA HM 502/43	Öppentid 10 s. Speciallim för kartongförpackningar	Brun	310/321/351
	BeA HM 532/43	Öppentid 15 s. Lämplig till papper, trä, polystyren, fyllningar	Vit	310/321/351
	BeA HM 542/43	Öppentid 5 s. Lämplig till kartong. Köldbästandig	Vit	310/321/351
	BeA HM 640/43	Öppentid 45 s. Lämplig till plast, keramik, metall, textilier.	Vit	310/321/351
	BeA HM 642/43	Öppentid 40 s. Lämplig till trä, plast, nylon, polykarbonat, PVC, polystyren, ABS, plast	Ljusbrun	310/321/351
	BeA HM 646/43	Öppentid 50 s. Lämplig till plast, polystyren, ABS	Mörkbrun	310/321/351
140130	BeA HM 660/43	Öppentid 30 s. Lämplig till plast, glas, keramik, metall	Beigegul	310/321/351
	BeA HM 730/43 Pa	Öppentid 5 s. Tål extremt höga och låga temperaturer	Transp.gul	310/321/351
140140	BeA HM 781/43 Pa	Öppentid 35 s. Lämplig till trä, läder, metall	Transp.gul	310/321/351
140150	BeA HM 782/43 Pa	Öppentid 20 s. Flexibelt polyamidlim	Transp.gul	310/321/351
140160	BeA HM 784/43 Pa	Öppentid 35 s. Lämplig till metall, plaster, trä, läder, folier	Transp.gul	310/321/351
	BeA HM 785/43 Pa	Öppentid 30 s. Lämplig till metall, plaster, trä, läder, folier	Transp.gul	310/321/351
140170	BeA HM 791/43	Öppentid 35 s. Lämplig till inkapsling inom elektronik	Transp.gul	310/321/351

## REPARATIONSLIMMER

Art.nr	Beteckning	Färg
	Thermelt 813/43 b1	Öppentid 60 s. Speciallim till kvistfyllning
	Thermelt 813/43 b2	Öppentid 60 s. Speciallim till kvistfyllning
	Thermelt 813/43 b3	Öppentid 60 s. Speciallim till kvistfyllning
	Thermelt 813/43 b4	Öppentid 60 s. Speciallim till kvistfyllning
	Thermelt 813/43 b5	Öppentid 60 s. Speciallim till kvistfyllning

ASM Sweden AB

Huvudkontor & lager: Box 9182, 200 39 MALMÖ. Bronsyxegatan 9 , 213 75 MALMÖ Tel. 040 - 22 89 80, Fax 040 - 22 89 60

[www.asm.eu](http://www.asm.eu)